

Sika® Separol-600

Многофункциональная смазка

Описание	Sika® Separol-600 - готовая к применению многофункциональная синтетическая смазка для форм и опалубки. Так же применяется для защиты оборудования от затвердевшего бетона или раствора.
Применение	Sika® Separol-600 применяется для изготовления монолитных конструкций в условиях стройплощадки или ЖБИ и обеспечивает превосходное разделение опалубки и бетона. Подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Sika® Separol-600 может использоваться для всех типов форм и опалубки. Предназначена для защиты технологического оборудования от налипания затвердевшего бетона.
Характеристики и преимущества	<ul style="list-style-type: none">■ Повышение качества лицевой поверхности бетона■ Лёгкая распалубка■ Простота нанесения■ Прозрачный состав не оставляет следов на бетоне■ Отличное нанесение на горизонтальные и вертикальные поверхности■ Широкий температурный диапазон применения■ Защита опалубки от преждевременного износа■ Защита элементов оборудования от налипания затвердевшего бетона■ Не содержит растворителей

Технические характеристики

Основа	Смесь модифицированных очищенных углеводородов
Внешний вид	Бесцветная или желтоватая жидкость
Плотность	0,83 – 0,88 кг/дм ³ (при 20°C)
Температура нанесения	от -20°C до +80°C
Хранение	36 месяцев в заводской герметичной упаковке при температуре от -10°C до +35°C
Упаковка	Канистры 5 и 1 л

Рекомендации по применению

Применение	Sika® Separol-600 наносится тонким слоем на предварительно очищенную от грязи и бетона поверхность опалубки или технологическое оборудование с помощью пульверизатора, кисти или валика. Обработанную с помощью Sika® Separol-600 опалубку легко отличить от необработанной по маслянистому блеску. Следует избегать нанесения избыточного количества смазки, образующей сгустки и потёки, удаляя излишки смазки тряпкой или губкой.
Расход	~70 м ² /л для неабсорбирующих поверхностей. Расход смазки зависит от способа нанесения, типа и качества обрабатываемой поверхности и температуры нанесения.

Важные замечания

Замечания	Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инструкция по безопасности

Меры предосторожности	Информация по использованию данного материала, условия складирования, требования по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал Sika® Separol-600.
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экология	Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно местным правилам.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Юридические замечания	Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® приведены на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких-либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клиентское и техническое обслуживание

Центральный офис
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
E-mail: info@ru.sika.com

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8, офис 202
Тел.: +7 (812) 415 22 58
Факс: +7 (812) 415 22 14
E-mail: spb@ru.sika.com

Филиал в Екатеринбурге
620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411
Тел.: +7 (343) 287 02 19,
+7 (343) 287 02 36

Филиал в Краснодаре
350000, г. Краснодар,
Шоссе Нефтяников, д. 28, офис 517
Тел.: +7 (861) 217 02 43, +7 (861) 217 02 44
Факс: +7 (861) 217 02 43

Филиал в Казани
420066, г. Казань, пр. Ибрагимова,
д. 58, офис. 406
Тел.: +7 (843) 567 50 18

Официальный сайт
www.sika.ru

